

## RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO E TRATAMENTO

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR QUALQUER ALTERAÇÃO FEITA A ESTAS  
RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO E TRATAMENTO

### INTERIOR HIDROFUGAR:

Após a aplicação, com cimento cola (não especificado), da Terracota Manual ou Semi-Manual deve-se limpar a superfície com esponja húmida para remover todas as impurezas existentes, deixar secar e tratar com PT 100, em duas demãos, uma antes do preenchimento das juntas e outra depois, de preferência em sentido contrário uma à outra. Tempo normal de secagem 6 a 8 horas. Para material com Pré-Tratamento só necessita da 2ª demão.

### MODO DE APLICAÇÃO:

Aplica-se com trincha (recomendado) ou pulverizador.

### RENDIMENTO:

1 litro - 5 a 8 m<sup>2</sup> (conforme a porosidade)

### INTERIOR ENCERAR:

Para material já tratado com impermeabilizante PT 100, aplica-se cera acrílica PM 151 em duas ou mais demãos conforme o brilho pretendido. Não necessita de puxar lustro, este é adquirido naturalmente aquando da secagem da cera.

Na limpeza diária utilizar detergentes neutros. Para manutenção utilizar um lava e encera da mesma gama de produtos ou seja PM 158.

MODO DE APLICAÇÃO: Aplica-se com trincha (recomendado) ou esfregona.

RENDIMENTO: 1 litro - 8 a 12 m<sup>2</sup> (conforme o brilho pretendido).

### EXTERIOR HIDROFUGAR:

Após a aplicação, com cimento cola (não especificado), da Terracota Manual ou Semi-Manual deve-se limpar a superfície com esponja húmida para remover todas as impurezas existentes, deixar secar e tratar com PT 200, em duas demãos, uma antes do preenchimento das juntas e outra depois, de preferência em sentido contrário uma à outra. Tempo normal de secagem 6 a 8 horas. Para material com Pré-Tratamento só necessita da 2ª demão.

-No caso do tratamento ser com PT 300 Hidro óleo repelente – Aplicar 2 a 3 demãos húmido sobre húmido, mantendo as restantes preparações do suporte.

### MODO DE APLICAÇÃO:

Aplica-se com trincha (recomendado) ou pulverizador.

by icercal

RENDIMENTO: 1 litro ± 5 m<sup>2</sup>.

---